

MATERIALI TECNICI PER EDILIZIA

via B.M. Carcano, 2 - 22070 BREGNANO (Co)
tel. 031.773947 - fax 031.778332
www.lariotecnica.com - info@lariotecnica.com

SINCERT

Certified ISO 9001 by

EVQI

Certificato N. 184143



eracit



ISOVER



ARMSTRONG



DATI TECNICI

Isolanti ACTIS	Applicazione Raccomandata	N° Composizione/pellicole alluminio (intermedio+esterno)	Trasmittanza Termica U [W/mqK]	Resistenza Termica ACTIS [mqK/W]	Fattore di Resistenza al passaggio di vapore μ	Classe di Resistenza al fuoco (Euroclasse)
TRISO LAINE max	Tetti	14	0,16	6,1	99999	-
TRISO SUPER 10	Soffitti - Pareti	19	0,19	5,3	99999	-
TRISO PROTEC	Soffitti - Pareti	14	0,20	5,0	99999	B s1 d0
TRISO MURS +	Pareti	8	0,29	3,5	99999	-
TB 80	Soffitti - Pareti	5	0,50	2,0	99999	B s1 d0
TRISO SOLS	Solei	13	1,00	1,0	99999	-

EQUIVALENZE TERMICHE

Isolanti ACTIS	Applicazione Raccomandata	Equivalenza Lana Minerale $\lambda = 0,04$ W/mK $d = 51-70$ kg/mc [cm]	Equivalenza Polistirolo Estruso $\lambda = 0,033$ W/mK $d = 33$ kg/mc [cm]	Equivalenza Poliuretano $\lambda = 0,023$ W/mK $d = 40$ kg/mc [cm]	Equivalenza Fibra di Poliestere $\lambda = 0,041$ W/mK $d = 20$ kg/mc [cm]	Equivalenza Fibra di Legno $\lambda = 0,038$ W/mK $d = 140$ kg/mc [cm]
TRISO LAINE max	Tetti	24,4	20,1	14,0	25,0	23,2
TRISO SUPER 10	Soffitti - Pareti	21,2	17,5	12,2	21,7	20,1
TRISO PROTEC	Soffitti - Pareti	20,0	16,5	11,5	20,5	19,0
TRISO MURS +	Pareti	14,0	11,6	8,1	14,4	13,3
TB 80	Soffitti - Pareti	8,0	6,6	4,6	8,2	7,6
TRISO SOLS	Solei	4,0	3,3	2,3	4,1	3,8

NB: I VALORI INDICATI IN TABELLA PRESUPPONGONO UNA POSA IN OPERA ACCURATA E A REGOLA D'ARTE, SECONDO LE PRESCRIZIONI DELLE SCHEDE DI POSA DEL PRODUTTORE "ACTIS"

REVISIONE 2 - Maggio 2009